

SWISS KRONO OSB SF-B

- schwer entflammbar (B1) - charakteristische Werte nach DIN EN 13986

		Zur Spanrichtung der Deckschicht			
		parallel		rechtwinklig	
		Nennicken der Platten [mm]			
d		12 - 18	>18 - 22	12 - 18	>18 - 22
Festigkeitswerte [N/mm²]					
Plattenbeanspruchung					
Biegung	$f_{m,k}$	16,4	14,8	8,2	7,4
Druck	$f_{c,90,k}$	10,0		10,0	
Schub	$f_{v,k}$	1,0		1,0	
Scheibenbeanspruchung					
Biegung	$f_{m,k}$	9,4	9,0	7,0	6,8
Zug	$f_{t,k}$	9,4	9,0	7,0	6,8
Druck	$f_{c,k}$	15,4	14,8	12,7	12,4
Schub	$f_{v,k}$	6,8		6,8	
Steifigkeitswerte [N/mm²]					
Plattenbeanspruchung					
Elastizitätsmodul Biegung	E_{mean}^a	4930		1980	
Schubmodul	G_{mean}^a	50		50	
Scheibenbeanspruchung					
Elastizitätsmodul	E_{mean}^a	3800		3000	
Schubmodul	G_{mean}^a	1080		1080	
^a Für die charakteristischen Steifigkeitswerte E_{05} und G_{05} gelten folgende Rechenwerte: $E_{05} = 0,85 \times E_{mean}$ und $G_{05} = 0,85 \times E_{mean}$					
Allgemeine und bauphysikalische Werte					
Rohdichte nach EN 323	m	600 kg/m ³			
Grenzabmaße Plattendicke		± 0,8 mm (ContiFinish®)			
Querzugfestigkeit nach EN 319	zul σ_{Zy}	0,15	0,13	0,15	0,13
Wärmeleitfähigkeit nach EN 13986	λ	0,13 W/mK			
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	200 (feucht) / 300 (trocken)			
Dickenquellung nach EN 317		≤ 15 %			
Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Holzfeuchteänderung		0,03 %			
Emissionsklasse		E1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)			
Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15084		EPD-KRO-20150067-IBD1-DE			
Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1		1 + 2			
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1		B-s2, d0 – schwer entflammbar			
Bauaufsichtliche Zulassung Nr.		Z-56.275-3563			
Leistungserklärung Nr. nach BauPVO		KPL_OS/3 SF-B_CPR_001			

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 (EC5)